

# CRACELURE



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Преимущества:

Декоративный эффект потрескавшихся стен  
Не требует тщательного выравнивания основания  
Экологически чистый материал

### Подготовка основания:

Перед нанесением на поверхность нанести валиком грунт-пропитку SuPrim Granite. Поверхность должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин.

**Внимание:** Не наносите Cracelure на абсорбирующие основания (гипсокартон, штукатурку, дсп) без предварительной подготовки поверхности.

### Нанесение:

Cracelure наносится пластиковой гребенкой (глубина паза 7 мм, расстояние между гребенками 3–4 мм. она позволяет равномерно распределять материал по поверхности) и разглаживается металлическим шпателем, толщина слоя должна быть около 3 мм. Трещины образуются в тех местах, где шпатель оставляет след напыла, т.е., чем больше следов, тем больше будет трещин. Наносить материал рекомендуется вдвоём (один мастер наносит, другой его заглаживает). Работать нужно быстро, от угла до угла во избежание стыков. После окончания разглаживания, необходимо произвести обдувание поверхности при помощи вентилятора. Через 10-20 минут (в зависимости от температуры и влажности помещения) на поверхности начнут образовываться трещины (чем толще слой Cracelure, тем крупнее будут трещины). Для достижения более явных рельефов, необходимо использовать максимально мощный вентилятор, с большим диаметром лопастей.

Трещины образуются в местах, где шпатель оставляет след напыла, то есть, чем больше напылов, тем больше образуется трещин. Через 40-50 минут рисунок трещин полностью сформируется и вентилятор можно выключать.

После полного высыхания поверхности (через 24 часа), нанести Intuel Premier (разбавленный водой 1:1) валиком. Он обеспечит покрытие необходимые сцепляющие и декоративные свойства.

Последним этапом является колеровка трещин и патинирование цветом. Для этого используется покрытие Intuel. Добавьте в Intuel дозы PurColor типа «В» и «W» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Перемешайте до получения однородного оттенка.

Intuel наносится теркой с резиновой губкой, а затем растирается поролоновой губкой. Это является важным этапом для визуального цветового выделения трещин. Для усиления контрастности трещин, поверхность можно обработать резиновым шпателем.

Для придания поверхности защитных водоотталкивающих свойств, нанесите кистью воск Waxatine.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	2,5 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	4 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	36 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 C - +35 C	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая  
колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.