

FLORENTIA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

В зависимости от движений руки мастера, узор из бороздок может иметь самые разнообразные формы - круговые, однонаправленные, хаотические. Оригинальный эффект «теплоты» поверхности. Полностью минеральный материал без использования синтетики.

Подготовка основания:

Перед нанесением на поверхность нанести валиком грунт-пропитку SuPrim Granite. Перед нанесением Florentia, поверхность должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин.

Нанесение:

С помощью шпателя из нержавеющей стали, нанесите равномерный слой Florentia. Расход должен составлять приблизительно 1-3 кг материала на кв.м. поверхности, в зависимости от техники исполнения.

Во время подсыхания материала, разровняйте поверхность пластиковой теркой. Если материал слишком подсох, слегка смочите поверхность водой из пульверизатора. В результате действия терки, на поверхности образуются тонкие бороздки.

В зависимости от движений руки мастера, узор из бороздок может иметь самые разнообразные формы - круговые, однонаправленные или хаотичные. После высыхания Florentia (примерно через 6 часов) обработать поверхность валиком материалом Intuel Premiere, разбавленным водой 1:1. После высыхания Intuel Premiere, приступайте к финишной отделке. Заколеруйте Intuel колорантами Purcolor типа «B» и «W» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.

Финишная обработка проводится путем растирания Intuel при помощи кисти и терки с резиновой губкой.

Чтобы усилить цветовую насыщенность бороздок, снимите излишки глазури резиновым шпателем и обработайте поверхность слегка влажной поролоновой теркой.

В качестве финишного покрытия, для придания материалу водоотталкивающих свойств, можно нанести воск Waxatine.



Нанесение Florentia



Растирание Florentia пластиковой теркой



Нанесение Intuel



Растирание Intuel теркой с резиновой губкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	1 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 C - +35 C	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов. Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.