

PELURE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Покрытие влагонепроницаемое.
Адаптировано к сильному перепаду температур.
Экологически чистый материал.

Подготовка основания:

Новые оштукатуренные поверхности необходимо выдержать в течение 4-х недель для их нейтрализации. Перед нанесением, поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, при необходимости обработать антигрибковой грунтовкой. Если поверхность ранее была окрашена – необходимо удалить отслаивающиеся остатки краски или штукатурки и выровнять поверхность с помощью шпательки. Pelure можно наносить на любой тип поверхности – кирпич, бетон, гипсокартон, камень, цемент. Для колеровки в насыщенные цвета, использовать Pelure 0

Нанесение:

Добавьте колорант (-ы) «PurColor» типа «А». Смешайте до однородной массы. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.

Материал «Pelure» можно наносить кистью, пульверизатором, шпателем или валиком. При работе валиком рекомендуется наносить в одном направлении – сверху вниз. Рекомендуется «проходить» стену за один прием. Возможна последующая обработка рельефными валиками.

Благодаря тому, что материал наносится разными способами, можно получать различные декоративные эффекты. Предлагаем три способа нанесения: «апельсиновая кожура», «игольчатая поверхность», «косы».

Внимание: «Pelure» - очень прочный материал. Мы рекомендуем заранее выбрать необходимый тип нанесения, поскольку после высыхания удалить материал можно только с использованием специальных инструментов.

«Апельсиновая кожура».

1. Материал «Pelure» разбавить чистой водой на 5%.
2. С помощью кельмы наносится тонкий ровный базовый слой «Pelure».
3. Через 6-8 часов после этого наносится второй слой «Pelure» также кельмой. Толщина второго слоя зависит от желаемого декоративного эффекта: чем толще слой, тем крупнее, массивнее узор на поверхности покрытия.
4. Сразу после нанесения, поверхность обрабатывается резиновым структурным валиком сначала поперечными, затем продольными движениями валика строго в одном направлении с нахлестом 50% для создания равномерной волнистой поверхности, напоминающей апельсиновую кожуру.

Расход: 1-1,5 кг/м²

«Игольчатая поверхность»

1. «Pelure» готов к использованию, не требует разведения.
2. С помощью кельмы наносится тонкий ровный базовый слой «Pelure».
3. Через 6-8 часов после этого наносится второй слой «Pelure» также кельмой. Толщина второго слоя зависит от желаемого декоративного эффекта: чем толще слой, тем крупнее массивнее «шубка»: Для данного способа нанесения рекомендуется слой средней толщины.
4. Сразу после нанесения, поверхность обрабатывается резиновым структурным валиком или жестким поролоновым валиком (диаметр см) сначала поперечными движениями валика, затем продольными строго в одном направлении с нахлестом 50% для создания равномерной «шубки».

Расход: 1,5-2,0 кг/м²

«Косы»

1. «Pelure» готов к использованию, не требует разведения.
2. С помощью кельмы наносится тонкий ровный базовый слой «Pelure».
3. Через 6-8 часов после этого наносится второй слой «Pelure» также кельмой.
4. Толщина второго слоя зависит от желаемого декоративного эффекта: чем толще слой, тем крупнее массивнее «шубка». Для данного способа нанесения толстый слой, но не более 5 мм.

Сразу после нанесения, поверхность обрабатывается резиновым структурным валиком или жестким поролоновым валиком - сначала поперечными, затем продольными движениями валика строго в одном направлении с нахлестом 50% для создания на поверхности узора из вертикальных «кос».

Расход: 1,5-2,0 кг/м²

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	1,2 кг. / кв. м.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	6 - 8 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ			

Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.
Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.

