

ANTIQUE PROVENCE



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Мягкое, эластичное покрытие, приятное при касании.
Специальная формула, препятствующая образованию трещин.
Возможность применения в новых строениях со значительной усадкой.
Широкая гамма техник нанесения.
Простота применения.

Подготовка основания:

Перед нанесением поверхность укрепить и нанести валиком грунт-пропитку SuPrim Granite. Перед нанесением Provence Antique, поверхность должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин.

Нанесение:

Металлическим шпателем нанести ровный слой (2-3 мм. толщина) по всей поверхности. В зависимости от выбранной техники нанесения (см. каталог) придать соответствующим инструментом желаемую фактуру.

1. Короткошерстным валиком придать поверхности текстуру апельсиновой кожуры. Через 40-60 минут загладить кельмой из нержавеющей стали. Заколоровать Intuel согласно цвету в каталоге и растереть по поверхности поролоновой губкой. После высыхания нанести воск Durawax, заколерованный дозами Purcolor P.
2. Специальной щёткой создать вертикальные, неоднородные по толщине и высоте бороздки, параллельные или пересекающиеся – имитация грубых деревенских стен (вид струганной древесины).
3. Металлическим шпателем создать хаотичные застывшие волны (рябь на водной глади).
4. Щёткой или жёсткой кистью создать в разных направлениях ярко выраженные пересекающиеся структурные мазки.

Provance Antique позволяет создавать широкую гамму финишного (отделочного) слоёв. Возможны и другие вариации, зависящие от фантазии мастера.

После полного высыхания материал декорировать колерованными: Auga, Intuel, Glamour, либо Durawax.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	0,6-0,8 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	3-4 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.



Рекомендуемая колеровочная система:

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.