



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Престижное покрытие с имитацией позолоченного травертина
 Материал готов к применению
 Возможность колеровки в широкой цветовой гамме системой PurColor согласно каталогу.
 Без запаха (не токсично)

Подготовка поверхности:

Tierrafino наносить на подготовленные стены. Основание должно быть чистым, сухим, выровненным, гладким и однотонным. Температура при проведении работ не должна быть ниже +10С.
 Перед нанесением Tierrafino поверхность стен обработать пропиткой «Муссон» и универсальным грунтом «SuPrim-100».

Нанесение:

Материал готов к применению, не требует разбавления водой.

Внимание: во избежание растрескивания материал наносить на правильно подготовленную поверхность.

Добавить в материал колоранты «PurColor» выбранного цвета А или В (см. каталог). Смешать до однородной массы. Для смешивания нужно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.

Нанесите 1 - ый слой Tierrafino с помощью специального металлического шпателя (используемый для венецианских штукатурок), слой должен быть нанесен равномерно по всей поверхности без видимых дефектов. 2 - ым слоем по всей поверхности наносятся фактурные мазки, толщиной около 1 – 1,5 мм., пробелы между мазками 1 - 3 см. После завершения нанесения мазков разгладьте их венецианским шпателем до получения характерной поверхности травертина с небольшими углублениями на гладкой поверхности. Для равномерности нанесения второго слоя, от которого зависит рисунок покрытия нужно, чтобы эту часть работы выполнял один мастер.

3 - й слой наносится тонким слоем «на сдир» участками по 1 кв.м. по всей поверхности и сразу же железнится. Таким образом обрабатывается вся поверхность. Для достижения более сильной глянцевоности можно нанести 4 - й слой и провести повторную металлизацию.

Чтобы придать поверхности особый эффект Tierrafino и защитные свойства, покройте ее воском Durawax, заколерованного колорантами Purcolor «Р».

Воск распределяется стальным шпателем тонким слоем на сдир, при этом кратеры заполняются колерованным воском и выделяются на общем фоне. После полного высыхания воска (3-5 часов) растереть поверхность шерстяной тряпкой или специальной насадкой на дрель, до зеркального блеска. Поверхность периодически реставрируется (раз в год) воском Durawax.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - ПЕРВЫЙ СЛОЙ: 6 ч.	РАСХОД	0,8 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - ВТОРОЙ СЛОЙ: 24 ч.	УПАКОВКА	7 кг.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - ТРЕТИЙ СЛОЙ: 6 ч.	СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.
НАНЕСЕНИЕ ВОСКА ЧЕРЕЗ 24 Ч.	ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С

Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.
 Фирма не может нести ответственность за ущерб, причиненный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.